

Chất Chống Thấm

CHẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP KOVA

CT-11A PLUS SÀN

(Chuyên dùng cho hồ cá)

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxane, có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước, chống bong tróc, có khả năng chịu tia UV tốt và là sản phẩm chuyên dụng dành cho hồ cá KOI, các hồ cá cảnh giúp làm nổi bật màu sắc của cá, gia tăng thẩm mỹ và nâng cao trải nghiệm của chủ hồ.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	• Thấm thấu và trở thành 1 phần của vữa, sàn bê tông. • Chống bong tróc. • Chống phai màu • Chịu ngâm ngập nước trong thời gian dài. • Chịu nước nhiễm mặn, kháng kiềm tốt. • Thi công đơn giản, khô nhanh. • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Bề mặt bê tông hoặc vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 5 kg; Thùng 22 kg.
Định mức lý thuyết	Hồ có thể tích nhỏ hơn 10 m³: 1.4 – 1.8 m²/kg cho 3 lớp Hồ có thể tích lớn hơn 10 m³: Khoảng 1.2 m²/kg cho 3 – 4 lớp (Định mức thay đổi tùy theo bề mặt thi công của hồ và số lớp thi công)
Độ dày	200 - 250 μm (cho mỗi lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Các thành phần đã được tính toán hoàn chỉnh, không cần pha loãng.



HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Phụ gia hồ vữa, bê tông	Vết nứt và cổ ống (nếu có)	Chống thấm (3 – 4 lớp)
Chất phụ gia chống thấm KOVA CT-11B	Chất chống thấm co giãn KOVA CT-14	Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi bẩn và các lớp xi măng đã bị phong hóa. - Bề mặt vữa xi măng, bê tông mới phải đạt đủ mác và không bong tróc, đối với mặt sàn nằm ngang cần để kết cấu vữa xi măng, bê tông ổn định (tối thiểu 21 ngày). Sau đó mới tiến hành thi công Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn. - Làm ẩm bề mặt trước khi thi công để Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn bám dính tốt.
Dụng cụ	Máy khuấy tay, chổi cọ, ru lô.
Thi công	Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp pha trộn theo tỷ lệ như sau (theo khối lượng): Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn : Nước : Xi măng 1 : 0.5 : 1 Trộn hỗn hợp xi măng và nước bằng máy khuấy khoảng 2 – 3 phút cho xi măng tan hoàn toàn trong nước. Sau đó cho phần Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn vào hỗn hợp xi măng đã pha trộn. Trộn đều hỗn hợp thêm 2 – 3 phút rồi thi công. Hỗn hợp sau khi trộn phải được sử dụng hết trong vòng 1 giờ, dùng đến đâu trộn đến đó. Bước 2: Thi công hỗn hợp Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn lên bề mặt hồ đã được bão hòa. Sau 4 - 6 giờ để bề mặt chống thấm khô và ổn định, bắt đầu thi công lớp tiếp theo. Sau khi thi công lớp chống thấm cuối cùng cần để khô tối thiểu 5 ngày, sau đó tiến hành thử nước và thi công các bước tiếp theo.
Lưu ý	- Nếu thời tiết nắng ráo có thể giảm thời gian chờ giữa các lớp để tối ưu thời gian thi công. Nhưng phải đảm bảo thời gian chờ giữa các lớp ít nhất 2 giờ. Nếu quét 2 lớp KOVA CT-11A Plus Sàn quá gần nhau, lớp trước chưa khô đã quét tiếp lớp thứ hai hoặc quét một lớp quá dày sẽ dễ gây hiện tượng rạn nứt trên bề mặt. - Đối với bề mặt vách hồ đứng cần quét nhiều hơn 3 lớp để bề mặt vách đảm bảo khả năng chống thấm. - Đối với hồ có thể tích lớn có thể tăng thêm số lớp thi công (từ 4 – 5 lớp) để đạt định mức tối ưu, tăng khả năng chống thấm, độ ổn định và màu sắc của hồ.



	- Các vị trí tiếp giáp giữa thành và sàn hồ nên gia công thêm lưới thủy tinh trong quá trình thi công. - Nếu bề mặt thi công có vết nứt phải sử dụng chất chống thấm co giãn KOVA CT-14 để trám trét trước. - Để tăng hiệu quả chống thấm có thể sử dụng thêm phụ gia KOVA CT-11B cho công đoạn đổ bê tông và cán hồ vữa xi măng cho hồ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa trộn hỗn hợp).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

