

Chất Chống Thấm

CHẤT CHỐNG THẤM CO GIÃN KOVA CT-14

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>KOVA CT-14 là chất chống thấm co giãn gốc xi măng, 2 thành phần được sử dụng để trám trét xử lý các vết nứt phi kết cấu trên bề mặt xi măng, bê tông, góc chân tường và khe co giãn. Có thể dùng cho các khu vực ẩm ướt như: ban công, sàn mái bê tông, toilet, hồ bơi,...</i>
Đặc tính vượt trội	• Độ co giãn cao trên 200% (với độ dày 1mm). • Bám dính tốt. • Chịu thay đổi thời tiết, kháng kiềm tốt. • Chịu ngâm ngập trong nước. • Không chứa các chất độc hại, chì, thủy ngân. • Hàm lượng VOC thấp (<50 g/L).
Bề mặt áp dụng	Vữa xi măng, bê tông.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bộ 2 kg bao gồm: • Phần bột: 1.2 kg • Phần lỏng: 0.8 kg
Định mức lý thuyết	Tùy theo cách sử dụng và bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	Tùy theo cách sử dụng và bề mặt vật liệu.
Pha loãng	Các thành phần đã được tính toán hoàn chỉnh.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Trám trét khe nứt sàn bê tông:

Lớp trám trét (02 lớp)	Lớp chống thấm (01 – 02 lớp)	Lớp bảo vệ
Chất chống thấm co giãn KOVA CT-14	Chất chống thấm KOVA	Hồ vữa/Gạch/Sơn Phủ

Trám trét khe nứt tường vữa:

Lớp trám trét (02 lớp)	Lớp chống thấm (01 – 02 lớp)	Lớp nền (02 lớp)	Lớp lót (01 lớp)	Lớp phủ (02 lớp)
Chất chống thấm co giãn KOVA CT-14	Chất chống thấm KOVA	Bột trét/Mastic KOVA	Sơn lót kháng kiềm KOVA	Sơn phủ KOVA



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt mới: Để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 21 ngày đối với bề mặt sàn và 12 ngày đối với bề mặt tường). - Bề mặt cũ: Cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, và các tạp chất khác trên bề mặt. - Đục rộng vết nứt theo hình chữ V. - Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, kiểm tra độ ẩm trước khi thi công.
Dụng cụ	Máy khuấy tay, bay trét, chổi cọ.
Thi công	Trộn thành phần bột với thành phần lỏng, khuấy kỹ hỗn hợp, để yên khoảng 5 phút cho hỗn hợp phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bước 1: Thi công 1 – 2 lớp chống thấm KOVA, giúp tối ưu khả năng chống thấm và bám dính cho hệ. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Bước 2: Trét hỗn hợp CT-14 vào vết nứt đã được xử lý. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Bước 3: Để chống thấm khô 2 ngày sau đó tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.
Lưu ý	- Sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất sau 7 ngày. - Không áp dụng sản phẩm cho các vết nứt liên quan đến kết cấu. - Trong trường hợp các khu vực có nguy cơ nứt lớn thì thi công lớp CT-14 đầu tiên kết hợp dán lưới thủy tinh khi bề mặt còn ướt. Đảm bảo CT-14 phủ hoàn toàn lưới thủy tinh. - Dùng đến đâu trộn đến đó, khi đã trộn hai thành phần thì phải dùng hết trong vòng 1 giờ, sau thời gian đó hỗn hợp sẽ bị đông sệt. - Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín 2 thành phần khi chưa sử dụng.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

