

Sơn Công Nghiệp

MASTIC EPOXY KOVA KL-5 SÀN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Mastic Epoxy KOVA KL-5 Sàn là loại mastic ba thành phần hệ nước chuyên dùng để làm phẳng, tạo bề mặt nhẵn mịn thích hợp cho việc thi công sơn phủ epoxy KOVA.
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Độ bám dính vượt trội. - Độ cứng cao, có khả năng chịu va đập. - Chống rạn nứt và bong tróc.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bộ 5 kg (3 thành phần): - Thành phần Bột: 2.5 kg. - Thành phần Lỏng: 2.0 kg. - Thành phần Phụ gia: 0.5 kg.
Định mức lý thuyết	0.8 – 1.0 m ² /kg/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	1.0 – 1.5 mm (cho 2 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Mastic (01- 02 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất Chống Thấm Sàn KOVA	Mastic Epoxy KOVA KL-5 Sàn	Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Sàn/ Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Sàn Kháng Khuẩn

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Đối với sàn bê tông cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu được ổn định mới tiến hành thi công hệ sơn phủ.
-----------------	--



Dụng cụ	Máy khuấy trộn, bay trét.
Thi công	Bước 1: Lấy thành phần Bột cho từ từ vào thành phần Lỏng, vừa đổ vừa khuấy. Sau đó cho hết thành phần Phụ gia vào khuấy kỹ. Có thể pha thêm tối đa 10% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Bước 2: Để hỗn hợp phản ứng trong 3 -5 phút, sau đó khuấy lại trước khi thi công. Bước 3: Thi công 2 lớp Mastic Epoxy KOVA KL-5 Sàn, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 12 giờ, sau đó xả phẳng, vệ sinh sạch bụi. Để khô tối thiểu 24 giờ mới phủ Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Sàn. Mastic đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày.
Lưu ý	Phải dùng hết mastic trong vòng 45 phút sau khi trộn, sau thời gian đó mastic sẽ đông cứng. Thi công đến đâu trộn mastic đến đó.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín các thành phần khi chưa sử dụng.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 02/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

