

Sơn Công Nghiệp

MASTIC CHỊU ẨM KOVA SK-6

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Mastic Chịu Ẩm KOVA SK-6 là loại mastic hai thành phần có cấu tạo từ các Hydrophobic Monomer (Monomer kỵ nước) được chuyên dùng để làm phẳng bề mặt cho các khu vực trong nhà lẫn ngoài trời thường xuyên chịu tác động thay đổi thời tiết, môi trường ẩm và ngập nước.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Dễ thi công, khô nhanh. - Kháng kiềm và chống rạn nứt vượt trội. - Chịu ẩm tốt, chống thấm ngược áp lực nhẹ. - Hỗ trợ cách nhiệt và chống nóng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bộ 10 kg (2 thành phần): - Thành phần Bột: 6.3 kg. - Thành phần Lỏng: 3.7 kg.
Định mức lý thuyết	0.6 – 1.0 m ² /kg/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	0.8 – 1.0 mm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Mastic (02- 03 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất Chống Thấm KOVA	Mastic Chịu Ẩm KOVA SK-6	Sơn Công Nghiệp Đa Năng KOVA CT-08/ Sơn Giao Thông Hệ Nước KOVA A9



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Đối với tường mới hoặc nền mới cần để tối thiểu 12 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành phủ mastic. - Đối với sàn bê tông cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu được ổn định mới tiến hành thi công hệ sơn phủ. - Cần làm ẩm bề mặt vật liệu trước khi thi công Mastic Chịu Ẩm KOVA SK-6.
Dụng cụ	Máy khuấy trộn, bay trét.
Thi công	Bước 1: Trộn đều thành phần Bột vào thành phần Lông thành hỗn hợp nhão sệt đồng nhất. Có thể pha thêm tối đa 10% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Bước 2: Dùng bay trét 2 – 3 lớp Mastic Chịu Ẩm KOVA SK-6, mỗi lớp cách nhau 6 – 8 giờ. Bước 3: Để khô sau 8 – 12 giờ, xả nhám cho bề mặt thi công phẳng, mịn. Vệ sinh sạch bụi mastic trước khi tiến hành thi công sơn phủ.
Lưu ý	- Khi trộn hai thành phần phải thi công trong vòng 1 giờ, sau thời gian đó mastic sẽ đông cứng và chất lượng sẽ giảm. Thi công đến đâu trộn mastic đến đó. - Trong quá trình sử dụng nếu hỗn hợp bị đặc có thể pha thêm nước cho vừa đồ sệt.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín các thành phần khi chưa sử dụng.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 02/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

