

Sơn Trang Trí Đặc Biệt

SƠN ĐÁ NGHỆ THUẬT KOVA ART STONE

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone là sản phẩm sơn trang trí đặc biệt được tổng hợp từ các vật liệu khoáng và chất làm đặc Polyurethane, tạo nên màng sơn siêu co giãn và siêu nhẹ, có tác dụng che lấp vết nứt và không làm tăng tải trọng công trình. Màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều hạng mục trang trí khác nhau như tường, cột, trần. Sử dụng cho nội và ngoại thất.</i>
Đặc tính vượt trội	- Độ bền 10-15 năm cho ngoại thất, 15-20 năm cho nội thất. - Hạt đá siêu nhẹ, không làm tăng tải trọng công trình. - Dễ thi công các chi tiết góc cạnh. - Chịu tia UV và thay đổi thời tiết. - Không chứa các hóa chất độc hại, chì, thủy ngân - Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Bề mặt tường bê tông, vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 6 kg; Thùng 20 kg.
Định mức lý thuyết	0.5 – 1.0m ² /kg (cho 2 lớp), tùy kích thước đá và bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	Độ dày khi khô là 400 - 700 µm (cho 1 lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Có thể pha thêm tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

	Chống thấm	Lớp nền		Lớp phủ	Lớp bảo vệ
PHƯƠNG ÁN 1	Chất chống thấm Tường KOVA (01 – 02 lớp)	Mastic dẻo KOVA (02 lớp)	Sơn lót kháng kiềm KOVA (01 lớp)	Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone (02 lớp)	Keo KOVA Clear (02 lớp)
PHƯƠNG ÁN 2		Vữa nền sơn nghệ thuật KOVA Art Base (01 – 02 lớp)			



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tường mới: Để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 ngày). - Tường cũ: Cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, và các tạp chất khác trên bề mặt. - Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, kiểm tra độ ẩm tường trước khi thi công.
Dụng cụ	Bay trét, súng phun chuyên dụng, rulô chuyên dụng.
Thi công	Chống thấm: Thi công 1 - 2 lớp Chất chống thấm Tường KOVA. Lớp nền: Phương án 1: Thi công 2 lớp Mastic dẻo KOVA. Xả phẳng và làm sạch bề mặt mastic dẻo, sau đó phủ Sơn lót kháng kiềm KOVA. Phương án 2: Thi công 01 – 02 lớp, Vữa nền sơn nghệ thuật KOVA Art Base, mỗi lớp cách nhau 03 – 04 giờ. Xả phẳng và làm sạch bề mặt. Lớp phủ: Thi công 2 lớp Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Để khô ít nhất 24 giờ rồi xả phẳng bằng giấy nhám. Lớp bảo vệ: Phủ 2 lớp Keo KOVA Clear, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Lưu ý	- Trộn đều sản phẩm trước khi sử dụng. - Thẩm mỹ của bề mặt hoàn thiện phụ thuộc vào phương thức và kỹ thuật thi công. - Không thi công trong các điều kiện bất lợi (nắng gắt, độ ẩm không khí cao ...). - Tránh tiếp xúc nước trong vòng 8 giờ sau hoàn thiện.
Bảo quản	Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

