

Sơn Công Nghiệp

SƠN CÔNG NGHIỆP ĐA NĂNG KOVA CT-08

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn Công Nghiệp Đa Năng KOVA CT-08 là lớp phủ đặc biệt dẻo dai có độ bền cao, có thể phủ trên đa dạng bề mặt chuyên dùng trong thi công các loại sân thể thao như sân tennis, sân pickleball, sân padel, sân bóng rổ, sân thể thao đa năng, đường chạy điền kinh, đường trong công viên, hành lang biệt thự, sân thượng, vườn cây cảnh, sân đậu trực thăng,...
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Bền màu, chịu tia UV và thời tiết khắc nghiệt. - Chịu va đập và ma sát tần suất cao. - Chống trượt, chống rêu mốc. - Đa năng, kháng kiềm tốt.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng, các bề mặt đã phủ sơn lót KOVA.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 5 kg, Thùng 25 kg.
Định mức lý thuyết	- Bề mặt nhám: 3.0 – 4.0 m²/kg/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu. - Bề mặt không nhám: 3.5 – 4.5 m²/kg/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	- Bề mặt nhám: 80 – 100 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường. - Bề mặt không nhám: 40 – 50 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Mastic (02- 03 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất Chống Thấm Sàn KOVA	Mastic Chịu Ẩm KOVA SK-6	Sơn Công Nghiệp Đa Năng KOVA CT-08



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Đối với sàn bê tông cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu được ổn định mới tiến hành thi công hệ sơn phủ.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Khuấy thật kỹ thùng sơn. Có thể thêm tối đa 10% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn Công Nghiệp Đa Năng KOVA CT-08, mỗi lớp cách nhau 8 – 12 giờ. Màng sơn đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày.
Lưu ý	- Thi công vào ngày nắng ráo và nhiệt độ bề mặt không quá 35°C. - Khi thi công nên tiến hành lần hoàn chỉnh một khu vực. Tốc độ lăn hoặc quét cũng không được quá nhanh hoặc quá chậm, tránh để bọt khí nằm dưới các lớp sơn đã phủ. - Không thi công 1 lớp sơn quá dày vì dễ làm rạn nứt màng sơn.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín các thành phần khi chưa sử dụng.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 02/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

