

Sơn Công Nghiệp

SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC KOVA A9 (KHÔNG PHẢN QUANG)

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn Giao Thông Hệ Nước KOVA A9 là sơn giao thông tiên tiến hệ nước gốc Arcylic biến tính Silicon, sơn có độ bền cao hơn hệ dung môi gốc Alkyd hiện hành.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	• Dễ thi công, khô nhanh chỉ từ 3 – 8 phút. • Không bị hóa vàng, chịu tia UV và thời tiết khắc nghiệt. • Chịu mài mòn cao, bám dính tốt không bị bong tróc và rạn nứt chân chim • Có thể kết hợp với hạt phản quang. • Công nghệ hệ nước tiên tiến theo tiêu chuẩn Mỹ.
Bề mặt áp dụng	Nhựa đường, bê tông (con lươn, đường chạy, bãi đậu xe, sơn sân vui chơi đa năng, đặc biệt là đường băng sân bay,...) và vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 5 kg, Thùng 25 kg.
Định mức lý thuyết	Tùy theo độ rỗng bề mặt vật liệu: • Sơn cho dải phân cách: 3.0 – 3.5 m²/kg (1 lớp). • Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 1.5 – 2.0 m²/kg (1 lớp).
Độ dày khô	Ở điều kiện thi công bình thường: • Thi công sơn dải phân cách độ dày: 100 – 120 μm (cho 1 lớp). • Thi công sơn dấu hiệu, vạch phân làn độ dày: 180 – 240 μm (cho 1 lớp).
Pha loãng	Tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Phun trực tiếp lên bề mặt bê tông, vữa xi măng, nhựa đường hoặc bề mặt tường đã thi công hệ bột trét/mastic và sơn lót KOVA đã làm sạch bụi bẩn.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Chỉ thi công vào lúc nhiệt độ bề mặt khoảng 10°C đến 35°C. Nếu bề mặt thi công quá khô nóng thì phải tiến hành làm nguội và làm ẩm bề mặt bằng nước sạch.
Dụng cụ	Rulo, chổi cọ, súng phun airless, máy phun airless cao áp
Thi công	Bước 1: Khuấy kỹ thùng sơn. Có thể pha thêm tối đa 5% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Khuấy lại cho sơn đồng nhất. Bước 2: <i>Đối với dải phân cách:</i> sử dụng máy phun airless, rulo hoặc chổi cọ thi công từ 1 – 2 lớp sơn A9. Nếu thi công 2 lớp thì mỗi lớp cách nhau khoảng 2 giờ. <i>Đối với sàn đường bê tông và nhựa Bitum:</i> sử dụng máy phun airless cao áp phủ 1 - 2 lớp sơn A9. Nếu thi công 2 lớp thì mỗi lớp cách nhau khoảng 2 giờ.
Lưu ý	- Đối với hạng mục bó vỉa có nguy cơ tiếp xúc thường xuyên với nước hoặc hơi ẩm phải được thi công chống thấm sàn KOVA CT-11A trước khi phủ sơn giao thông KOVA A9. - Không bảo quản, tồn trữ sơn A9 trong môi trường vượt quá 43°C.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 07/2026.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

