

Sơn Công Nghiệp

SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC KOVA A9 (PHẢN QUANG)

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn Giao Thông Hệ Nước KOVA A9 (phản quang) là sơn giao thông tiên tiến hệ nước gốc Arcylic biến tính Silicon, sơn có độ bền cao hơn hệ dung môi gốc Alkyd hiện hành.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Có khả năng phản quang. - Dễ thi công, khô nhanh chỉ từ 3 – 8 phút. - Không bị hóa vàng, chịu tia UV và thời tiết khắc nghiệt. - Chịu mài mòn cao, bám dính tốt không bị bong tróc và rạn nứt chân chim - Công nghệ hệ nước tiên tiến theo tiêu chuẩn Mỹ.
Bề mặt áp dụng	Nhựa đường, con lươn, đường chạy, bãi đậu xe, sơn sân vui chơi đa năng, đặc biệt là đường băng sân bay,...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 4 kg, Thùng 20 kg.
Định mức lý thuyết	- Sơn cho dải phân cách: 3.0 – 3.5 m²/kg/lớp. - Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 1.5 – 2.0 m²/kg/lớp.
Độ dày ướt	- Thi công sơn con lươn độ dày: 125 – 150 μm (cho 1 lớp). - Thi công sơn dấu hiệu, vạch phân làn độ dày: 400 – 500 μm (cho 1 lớp).
Pha loãng	Tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Phun trực tiếp lên bề mặt bê tông, vữa xi măng, nhựa đường hoặc bề mặt đã được thi công hệ bột trét và sơn lót KOVA đã làm sạch bụi bẩn.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Chỉ thi công vào lúc nhiệt độ bề mặt khoảng 10°C đến 35°C. Nếu bề mặt thi công quá khô nóng thì phải tiến hành làm nguội và làm ẩm bề mặt bằng nước sạch.
-----------------	--



Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, súng phun airless, máy phun airless cao áp kết hợp rắc bi phản quang (áp dụng cho bề mặt nằm ngang).
Thi công	• Bước 1: Khuấy kỹ thùng sơn. Có thể pha thêm tối đa 5% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Khuấy lại cho sơn đồng nhất. • Bước 2: ○ <i>Đối với con lươn bê tông, sân thể thao đa năng:</i> dùng súng phun airless, rulo hoặc chổi cọ thi công từ 1 – 2 lớp sơn A9. Nếu thi công 2 lớp thì mỗi lớp cách nhau khoảng 2 giờ. ○ <i>Đối với sàn đường bê tông và nhựa Bitum:</i> vận hành máy phun airless cao áp phủ 1 lớp sơn A9 với độ dày 0.4 – 0.5mm. Nếu muốn dùng chung với hạt phản quang thì kết hợp rải bi ngay khi màng sơn còn đang ướt và hạt phải chìm trong sơn từ 40 – 60%.
Lưu ý	• Đối với bồn cây có hiện tượng thấm ngược thì phải dùng chống thấm sàn KOVA CT-11A trước khi phủ sơn giao thông A9. • Không bảo quản, tồn trữ sơn A9 trong môi trường vượt quá 43°C. • Khi dùng máy phun, tuyệt đối không dùng máy phun hệ khí nén (Compressor) vì màng sơn sẽ bị khô tức thì. Phải dùng máy phun hệ nén cao áp không có không khí (Airless).
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 05/2026.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

