

Sơn Công Nghiệp

SƠN LÓT EPOXY TỰ LÀM PHẪNG KOVA
SELF-LEVELLING

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn Lót Epoxy Tự Làm Phẳng KOVA Self-Levelling là sơn lót hệ nước hai thành phần chuyên dùng để làm phẳng sàn và tạo độ bám dính hoàn hảo cho lớp sơn phủ epoxy KOVA.
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Độ bám dính cao, tăng độ cứng cho bề mặt sàn. - Chống kiềm, bảo vệ độ bền cho lớp sơn phủ. - Chống thấm ngược áp lực nhẹ. - Chịu tải trọng và chống mài mòn.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bộ 5 kg (2 thành phần): - Thành phần Sơn: 4.6 kg. - Thành phần Phụ gia: 0.4 kg.
Định mức lý thuyết	0.8 – 1.5 m ² /kg/ 2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	250 – 500 μm (cho 2 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất Chống Thấm Sàn KOVA	Sơn Lót Epoxy Tự Làm Phẳng KOVA Self-Levelling	Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA/ Sơn Giao Thông Hệ Nước KOVA A9



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Đối với nền bê tông mới cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu ổn định mới tiến hành thi công hệ sơn KOVA.
Dụng cụ	Máy khuấy trộn, rulô, bay trét.
Thi công	Bước 1: Khuấy đều thành phần Sơn, sau đó cho toàn bộ thành phần Phụ gia vào và khuấy kỹ. Phải dùng đủ phần Phụ gia để màng sơn khô đúng tiêu chuẩn. Có thể thêm tối đa 10% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Bước 2: Thi công 1 - 2 lớp Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA Self-Levelling, mỗi lớp cách nhau 12 giờ. Sau đó dùng giấy nhám chà phẳng, vệ sinh sạch bụi. Để khô tối thiểu 24 giờ mới phủ lớp sơn hoàn thiện. Màng sơn đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày.
Lưu ý	- Dùng hết hỗn hợp sơn lót trong vòng 30 phút sau khi trộn, sau thời gian đó sơn sẽ đông cứng. Thi công đến đâu trộn đến đó. - Không được quét sơn lên xi măng hồ dầu, gạch men, đá và những bề mặt quá nhẵn vì không có chân bám. - Sản phẩm không bền khi tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, cần lớp phủ bảo vệ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Khi đã pha trộn hai thành phần với nhau thì phải sử dụng hết.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 02/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

