

Sơn Trang Trí Đặc Biệt

VỮA NỀN SƠN NGHỆ THUẬT KOVA

ART BASE

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Vữa nền sơn nghệ thuật KOVA Art Base là sản phẩm chuyên dùng để tạo phẳng, kháng nứt và tăng độ bám dính cho hệ sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone. Sản phẩm có khả năng ngăn ngừa kiềm hóa giúp bảo vệ và tăng độ bền cho lớp sơn hoàn thiện mà không cần sử dụng sơn lót kháng kiềm. Sử dụng vữa nền giúp tối ưu thời gian thi công, bề mặt đánh cứng cho chất lượng sơn đá ổn định đạt thẩm mỹ như đá thật thích hợp sử dụng cho các hạng mục nội và ngoại thất.</i>
Đặc tính vượt trội	• Kháng nứt • Bám dính chắc • Kháng muối, kháng kiềm tốt, không cần sử dụng thêm sơn lót. • Tiết kiệm thời gian thi công. • Không chứa các chất độc hại, chì, thủy ngân. • Hàm lượng VOC thấp (<50g/L).
Bề mặt áp dụng	Bề mặt bê tông, vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 06 kg, 25 kg.
Màu sắc	Xám, Trắng.
Định mức lý thuyết	0.5 - 1.0 m ² /kg (01 - 02 lớp), tùy theo bề mặt thi công.
Độ dày khô	500 – 1000 µm tương ứng với định mức trên, ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống Thấm (01 – 02 lớp)	Lớp nền (01 - 02 lớp)	Lớp phủ (02 lớp)	Lớp bảo vệ (02 lớp)
Chất chống thấm Tường KOVA	Vữa nền sơn nghệ thuật KOVA Art Base	Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	Keo KOVA Clear



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tường mới: Để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 ngày). - Tường cũ: Cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, và các tạp chất khác trên bề mặt. - Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, kiểm tra độ ẩm tường trước khi thi công.
Dụng cụ	Bay trét, súng phun chuyên dụng.
Thi công	Bước 1: Thi công 01 - 02 lớp Chất chống thấm tường KOVA. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Bước 2: Thi công 01 - 02 lớp Vữa nền sơn nghệ thuật KOVA Art Base, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Để khô ít nhất 8 giờ rồi tiến hành các bước tiếp theo. Bước 3: Thi công 02 lớp Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Để khô ít nhất 24 giờ rồi tiến hành xả phẳng bằng giấy nhám. Bước 4: Phủ 02 lớp Keo KOVA Clear, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Lưu ý	- Khuấy đều sản phẩm trước khi thi công. - Sau 14 ngày sản phẩm đạt độ cứng tối đa. - Không thi công quá dày, mỗi lớp tối đa 1mm. - Không thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi (nắng gắt, độ ẩm cao,...).
Bảo quản	Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2024

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

